


ZDS-FluidGlide™ · FG SERIE

ZDS-FG2115

Super High-Temperature Metal Repair Compound



Descripción del producto

Super High-Temperature Metal Repair Compound

Temperatura de servicio

Típico: -40°C a +180°C

Proporción de mezcla

Típico A:B = 1:1

Programa de curado

Típico Curado inicial: 4-6 h

Ventajas principales

- ✓ Capacidad de servicio a alta temperatura
- ✓ Protección de barrera frente a fluidos agresivos
- ✓ Diseñado para servicio térmico exigente

Aplicaciones

Calderas, conductos de gases y aire, tuberías industriales, componentes metálicos; reparación y reconstrucción.

Parámetros típicos de aplicación

Forma del producto	Recubrimiento
Color mezclado	Típico: Gris oscuro
Temperatura de aplicación	Recomendado: 10°C a 35°C
Tiempo de trabajo (25°C)	Típico: 30-45 min
Espesor recomendado	Recomendado: 0.5-1.0 mm / capa
Curado inicial (25°C)	Típico: 4-6 h

Datos técnicos

Tamaño de envase	1000 g
Temperatura de servicio	Típico: -40°C a +180°C
Proporción de mezcla	Típico A:B = 1:1
Programa de curado	Típico Curado inicial: 4-6 h; Curado completo: 24 h a 25°C

Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Sustrato limpio, firme y sin aceite; abrasar metales o compuestos y eliminar el polvo.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.